

# UBEポリエチレン® (LDPEケーブルグレード一覧)



宇部丸善ポリエチレン株式会社

	項目	MFR	密度	引張 破壊強さ	引張 破壊伸び	曲げ弾性率	硬度	ビカット 軟化温度	備考
	試験方法	JIS K7210-1	JIS K7112	JIS K7127		JIS K6922-2	JIS K7215	JIS K7206	
	単位	g/10min	kg/m <sup>3</sup>	MPa	%	MPa	HDD	°C	
通信・機器	UBEC150	0.23	919	21	650	240	53	93	<-75 細物絶縁材料
	UBEC180	0.25	924	21	650	320	57	100	<-75 細物絶縁材料
	UBEC450	1	921	18	650	240	52	92	<-75 同軸絶縁材料
	UBEC454	1	920	18	650	240	52	92	<-75 同軸絶縁材料
	Z657	0.3	920	24	700	240	54	94	<-75 EM用絶縁材料、耐候
電力	UBEC530	1.2	920	18	650	240	52	91	<-75 一般絶縁材料
	UBEC130	0.28	920	20	650	240	52	92	<-75 電子線架橋向け絶縁材料
	UBEC551	0.9	928	16	550	380	57	-	<-75 水架橋ベース材料
発泡コンパウンド	UBEC481	-	-	-	-	-	-	-	発泡同軸(50%発泡)
	UBEC487	-	-	-	-	-	-	-	発泡同軸(70%発泡)

※ 上記の数値は代表値であり規格値ではありません。

※ 本表の測定値はプレシートによるものです。