

UBE粉末ポリエチレン® グレード一覧



	項目	MFR	引張 破壊強さ	引張 破壊伸び	曲げ弾性率	硬度	ビカット 軟化温度	融点	脆化温度	嵩密度	粒径	色調	備考
	試験方法	JIS K7210-1	JIS K7127		JIS K6922-2	JIS K7215	JIS K7206	UMP法 ^(注1)	JIS K7216	JIS K 7365	UMP法 ^(注3)	目視	
	単位	g/10min	MPa	%	MPa	HDD	°C	°C	°C	g/cm ³	mesh pass		
耐候密着塗料	UM1380	3	27	830	57	57	106	125	<-70	0.33<	40	ブラック	
	UM1420	16	22	820	50	50	86	118	<-70	0.35<	50	ブラック	
	UM2615	15	20	850	50	50	85	120	<-70	0.35<	40	ホワイト	
	UM4470	10	19	770	56	56	92	125	<-70	0.35<	40	シャイングレイ	

(注1) DSC測定による。

(注3) 試験用ふるい(JIS Z8801-1)による。

※ 上記の数値は代表値であり規格値ではありません。

※ 本表の測定値はプレスシートによるものです。